



Acabados profesionales en un sólo paso

Cruz Azul Estuco es un recubrimiento en polvo compuesto por cemento Portland Cruz Azul, arenas, cargas minerales, pigmentos y aditivos químicos; fácil de trabajar y de gran adherencia; ideal para dar acabados y texturas finales coloreadas en un sólo paso a muros, bardas y fachadas interiores y exteriores proporcionándoles resistencia a la humedad y eliminando los procesos de zarpeo o repellado, afine, sellado y pintura.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Para uso interior y exterior.
- Zarpea, afina, repele la humedad y da color en un solo paso.
- Listo para usarse, sólo agregue agua.
- No requiere sellador acrílico para pintar posteriormente.
- Disponible en blanco, gris y 8 colores más.
- Rentabilidad comprobada.
- Termine su obra más rápido, con menor costo y con la mejor calidad.

UTILIZACIÓN

Para dar acabados y texturas finales coloreadas en un sólo paso a muros, bardas y fachadas interiores y exteriores proporcionándoles resistencia a la humedad.

SUPERFICIES DE COLOCACIÓN

- Muros de tabique rojo, tabicón, block comprimido
- Revoques de cemento
- Mortero de cemento-cal
- Tabiques o blocks cerámicos
- Placas de cemento, concreto, etc.

No aplicar directamente sobre: revoques a base de yeso, pintura; superficies metálicas, vinílicas y de madera, ni sobre elementos que no sean estructuralmente rígidos y estén sometidos a flexiones y vibraciones (tabla roca, paneles preconstruidos, etc.).

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES DE COLOCACIÓN

Las superficies deben estar a plomo, ser sólidas y estar limpias, libres de polvo, grasa e impurezas de ceras y aceites desmoldantes o restos de pinturas que puedan evitar una correcta adhesión de Cruz Azul Estuco. Se recomienda que los excesos de mortero en las juntas de los blocks o tabiques sean retirados para asegurar un buen rendimiento y un perfecto acabado.

La superficie de aplicación debe de humectarse previamente.

RENDIMIENTO

De acuerdo a los espesores de aplicación recomendados Cruz Azul Estuco rinde de **2.6 a 5.2 m²** por saco de 25 kg. Su rendimiento podrá variar dependiendo de las condiciones de aplicación, nivelación y rugosidad del sustrato, así como del espesor de la capa aplicada y el acabado final que se de a Cruz Azul Estuco.

PREPARACIÓN DE LA PASTA

Es recomendable que una misma persona efectúe el mezclado a fin de asegurar uniformidad en la preparación de varias mezclas del producto durante toda la instalación del mismo.

En un recipiente de plástico limpio vacíe 5 litros de agua limpia; agregue y mezcle lentamente en forma continua un bulto de 25 Kg. de Cruz Azul Estuco hasta obtener una pasta consistente, suave y homogénea sin grumos.

Deje reposar la mezcla por 10 min. y antes de aplicar vuelva a mezclar durante 2 o 3 minutos SIN AGREGAR MÁS AGUA, NI ESTUCO, NI ALGÚN OTRO ELEMENTO (ya que esto afecta las propiedades y funcionamiento del producto) e inicie la colocación.

Revuelva constantemente la mezcla durante toda la aplicación.



Colores Disponibles



Arenas



Blanco



Café



Celeste



Crema



Gris



Oro



Pistache




Salmón



Trigo

* Estos colores son aproximados a los reales

Con el PODER de



ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- No se aplique sobre madera, aglomerados de madera, superficies metálicas o materiales que sean inestables dimensionalmente.
- No se utilice a temperaturas inferiores a 5°C ni mayores a 35°C.
- Las superficies de colocación deben de humedecerse con agua.
- No añadir agua al producto que está endureciendo para seguir utilizándolo.
- NO AÑADIR NADA AL PRODUCTO QUE NO ESTÉ INDICADO EN ESTA FICHA.

OPERACIÓN DE APLICACIÓN

1. Aplique la pasta utilizando una llana lisa, distribuya la mezcla sobre el muro de forma homogénea con suficiente presión para asegurar un buen contacto.
2. Aplique la mezcla de manera continua, sin dejar que se seque en las orillas para evitar sombreo en el color final. Cuando sea imposible hacerlo de forma continua, deje de aplicar al llegar a un claro u otra división propia del muro como son ventanas, puertas y esquinas o defina una junta de expansión.
3. Si se requiere se puede aplicar una segunda capa de Cruz Azul Estuco cuando la capa base haya empezado a fraguar y se sienta la superficie húmeda al tacto.
4. Sobre la capa recién aplicada, de la textura o acabado final deseado.
AFINADO - Este se logra al frotar la superficie en movimientos circulares con una llana de madera, esponja dura o hielo seco.
TEXTURIZADO - Para este acabado se puede utilizar esponja, rodillo, cepillo o llana acrílica de acuerdo al acabado deseado.

CURADO

Para lograr una mejor consistencia en el acabado final, se necesita curar el estuco, humedeciendo ligeramente la superficie una vez que el fraguado inicial haya comenzado (2-3 horas) y de preferencia dos veces diarias por lo menos durante las siguientes 72 horas.

Este procedimiento deberá ser más frecuente en situaciones de temperaturas extremas.

DATOS TÉCNICOS

Presentación	Saco de 25 Kg.
Aspecto	Polvo pigmentado
Agua de mezcla (agua limpia)	5 litros por saco de 25 Kg.
Vida en recipiente (pot-life)	90 minutos*
Tiempo abierto (de colocación)	20 minutos*
Espesor de aplicación	Mín. 3 mm. / Máx. 6 mm.
Resistencia a la compresión	110 kg/cm ²
Peso específico	1.6 kg./litro
% Absorción	2.00%
% Permeabilidad	1.25%
Temperatura de la aplicación	Min. 5°C /Máx. 35°C
Tiempo de conservación	10 meses almacenado bajo techo en ambiente seco, libre de humedad en empaque original.

**Los tiempos se refieren a temperaturas de 23 °C y 50% de humedad relativa; serán más cortos a temperaturas elevadas y más largos a temperaturas más bajas.*

GARANTÍA

La información aquí presentada es de buena fe y ha sido probada en nuestras instalaciones, deberá ser considerada sólo orientativa, debiendo el cliente hacer sus propias pruebas.

Todo el material se inspecciona y prueba antes de embarcarse, cualquier reclamación por material defectuoso, deberá ser verificada por un representante autorizado del fabricante, y si a su juicio, el defecto es imputable al producto, la responsabilidad del mismo se limitará a reponer el material en cuestión. El fabricante no se hace responsable por daños o gastos que surjan de la instalación, uso o venta de ese material, ya que el fabricante no tiene bajo su control las condiciones de uso y almacenamiento de sus productos fuera de sus bodegas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Use guantes y lentes de seguridad; este material es alcalino al mezclarse con agua, evite el contacto con ojos y piel. Si llegara a tener contacto con ojos o piel, enjuague con agua y consulte a un médico de inmediato.
 - No inhale ni ingiera el polvo; si llegara a ocurrir lo anterior, no induzca el vómito y consulte a un médico de inmediato.
- MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.